

# Sto-AquaVentilac Satin

Wasserverdünnbare Holzschutzfarbe auf Alkydharzbasis für außen

Charakteristik																
<b>Funktion</b>	<p>Ventilierend</p> <p>Gute Kantenabdeckung</p> <p>Blockfest</p> <p>Speziell für Fachwerkhäuser</p> <p>Witterungsbeständig</p> <p>Strukturerhaltend.</p>															
Anwendungsgebiet																
	<p>Verarbeitung außen</p> <p>Holzschutzfarbe für alle Holzarten im Außenbereich, speziell für Fachwerkhäuser.</p> <p>Ventilierend, gute Kantenabdeckung, sehr gut zu beschneiden, hohe Elastizität, feuchtigkeitsschützend, sehr witterungsbeständig und strukturerhaltend, blockfest.</p>															
Technische Daten Verarbeitungshinweise																
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	<p>Neue Hölzer müssen sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte sollte bei Laubhölzern 12% und bei Nadelhölzern 15% nicht übersteigen. Fette, tropische Hölzer mit einer Messingbürste durchbürsten, mit Universalverdünnung auswaschen und gut trocknen lassen.</p> <p>Tragfähige Lasur- oder Farbanstriche reinigen und gründlich anschleifen. Vergraute, tote Holzzonen und nicht tragfähige Altanstriche z.B. durch Schleifen restlos entfernen.</p> <p>Unbehandelte Hölzer dürfen nicht länger als 1 Woche der Witterung ausgesetzt werden.</p>															
<b>Beschichtungsaufbau</b>	<p>Pilzgefährdetes, rohes Holz:</p> <p>1 x StoPrim AquaProtect</p> <p>2 x Sto-AquaVentilac Satin</p> <p>Altes, verwittertes Holz mit Farbresten:</p> <p>Abschleifen bis zum gesunden, tragfähigen Holz.</p> <p>1 x StoPrim AquaProtect</p> <p>2 x Sto-AquaVentilac Satin</p> <p>Hinweis:</p> <p>Auf stark exponierten Flächen sind 3 Anstriche zu empfehlen.</p> <p>Zum Isolieren von Holzinhaltstoffen mit Sto-Aquagrund 1-2 mal vorstreichen.</p> <p>Erneuerungsanstrich:</p> <p>Altanstriche mit Messingbürste abbürsten bzw. schleifen.</p> <p>1-2 mal mit Sto-AquaVentilac Satin streichen.</p>															
<b>Verbrauch</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Anwendungsart</th> <th>Verbrauch ca.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiß 0,75 l Dose</td> <td>je Arbeitsgang</td> <td>0,125-0,2 l/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>weiß 2,5 l Dose</td> <td>je Arbeitsgang</td> <td>0,125-0,2 l/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>getönt 0,75 l Dose</td> <td>je Arbeitsgang</td> <td>0,125-0,2 l/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>getönt 2,5 l Dose</td> <td>je Arbeitsgang</td> <td>0,125-0,2 l/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.	weiß 0,75 l Dose	je Arbeitsgang	0,125-0,2 l/m <sup>2</sup>	weiß 2,5 l Dose	je Arbeitsgang	0,125-0,2 l/m <sup>2</sup>	getönt 0,75 l Dose	je Arbeitsgang	0,125-0,2 l/m <sup>2</sup>	getönt 2,5 l Dose	je Arbeitsgang	0,125-0,2 l/m <sup>2</sup>
Artikel	Anwendungsart	Verbrauch ca.														
weiß 0,75 l Dose	je Arbeitsgang	0,125-0,2 l/m <sup>2</sup>														
weiß 2,5 l Dose	je Arbeitsgang	0,125-0,2 l/m <sup>2</sup>														
getönt 0,75 l Dose	je Arbeitsgang	0,125-0,2 l/m <sup>2</sup>														
getönt 2,5 l Dose	je Arbeitsgang	0,125-0,2 l/m <sup>2</sup>														

## Sto-AquaVentilac Satin

Wasserverdünnbare Holzschutzfarbe auf Alkydharzbasis für außen

<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen oder Walzen.</p> <p>Nicht unter + 5°C und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.</p> <p>Der Erstanstrich sollte mit dem Pinsel (Acryl-Streichwerkzeug) ausgeführt werden.</p> <p>Je nach Saugfähigkeit des Holzes bis max. 5% mit Wasser verdünnen.</p> <p>Zwischen- und Schlußbeschichtung sollte nach Möglichkeit unverdünnt aufgebracht werden.</p>
<b>Trocknung</b>	<p>(bei + 20°C / 60 % rel. Luftfeuchte)</p> <p>Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten</p> <p>Überstreichbar nach ca. 4 Stunden</p> <p>Bei tiefen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.</p>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Liefern</b>	
<b>Glanz</b>	Seidenglänzend.
<b>Lagerung</b>	
<b>Lagerbedingungen</b>	Kühl aber Frostfrei lagern.
<b>Lagerdauer</b>	12 Monate im unangebrochenen Originalgebinde lagerbar.
<b>Besondere Hinweise</b>	
<b>Revisions-Nr.</b>	Sto-AquaVentilac Satin/DE/DE/003
<b>Gültigkeit ab</b>	08.07.2005
	Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen.
	<b>Die Informationen bzw. Daten dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung.</b>
<p><b>Hauptsitz Sto AG</b></p> <p>Ehrenbachstraße 1</p> <p>D-79780 Stühlingen</p> <p>Tel. (0 77 44) 57 10 10</p> <p>Fax (0 77 44) 57 20 10</p> <p>Internet <a href="http://www.sto.de">http://www.sto.de</a></p> <p>e-mail <a href="mailto:infoservice@stoeu.com">infoservice@stoeu.com</a></p>	